



PERROT & CIE

LA LAQUE MATE

Murs, plafonds et boiseries

DESTINATION : Peinture d'aspect mat en phase aqueuse permettant de réaliser des finitions soignées de type A. Elle est destinée à la protection et la décoration des murs et plafonds, boiseries et métaux.

Intérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES :

Peinture polyuréthane-acrylique non jaunissante et couvrante, facile à appliquer
Parfaitement adaptée à la finition des revêtements muraux, des boiseries et huisseries préalablement préparés
Excellent rendu
Haut pouvoir couvrant
Résistance aux taches et aux chocs
Sans marques de reprise
Entretien aisé grâce à sa bonne résistance aux lessivages (classe 1 selon EN13300)
Classement de réaction au feu M1 (sur support inerte ou M0 selon l'arrêté du 21/11/2002)

SUPPORTS : Murs, plafonds et boiseries

MATERIEL

D'APPLICATION :

Rouleau microfibre (6-10 mm), Brosse, Pistolet airless (diamètre conseillé pour la buse : 12 à 15/1000").

TEINTE ET ASPECT :

Aspect : Mat

Coloris : Base Blanche et Base TR, 100 couleurs Impressionnistes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b ₂ /6a
COV en pot Directive européenne 2004/42	Catégorie A/a : valeur limite en UE : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 3 g/l de COV.
COV en air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,31 ± 0,05 (blanc)
Viscosité à 25°C	2,3 ± 0,5 Poises
Extrait sec en poids	55 ± 2 %
Brillant Spéculaire (selon EN ISO 2813)	5 ± 2 % à 60° 6 ± 3 % à 85°
Lessivabilité (selon EN13300)	Classe 1 - Lavable
Liant	Polyuréthane/Acrylique
Solvant	Eau
Point Eclair	Non concerné. Produit non inflammable
Conservation	24 mois en emballage d'origine fermé (conservé à l'abri du gel et de la chaleur)

CONDITIONNEMENTS : 300ML - 1L - 2.5L - 5L - 10L (blanc uniquement)

HYGIENE ET SECURITE :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com



PERROT & CIE

LA LAQUE MATE

Murs, plafonds et boiseries

CARACTERISTIQUES

D'APPLICATIONS :

En 2 couches
De 12 à 14 m² / L / couche
Séchage (à 20°C et 50% HR) : Hors poussière : 30 minutes
Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable : 5 heures

DILUTION :

Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi
Pistolet airless : jusqu'à 5% d'eau si nécessaire

Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après application

CONSEILS

D'APPLICATION :

Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse)

SUPPORT	PREPARATION	SOUS-COUCHE	FINITION
Plâtre et dérivés	1- Egrenage 2- Brossage 3- Dépoussiérage	LA PREMIERE IMPRESSION <i>1 couche diluée à 5% d'eau</i>	LA LAQUE MATE <i>2 couches pures</i>
Béton, Ciment et dérivés	1- Brossage 2- Dépoussiérage		
Métaux ferreux	Dérouillage avec le DECAP'ROUILLE (Comus)	ANCORIT'O (Comus) <i>pur</i>	
Métaux non ferreux	Dérochage avec le DEROCHANT ALUMINIUM (Comus Marine)	ANCORWASH'O (Comus) <i>pur</i>	
Bois*	1- Dégraissage avec le DILANT SYNTHÉTIQUE (<i>si bois exsudant</i>) 2- Ponçage au grain 180 3- Dépoussiérage	LA PREMIERE IMPRESSION ou ULIPRIM'O (Comus) <i>2 couches pures sur bois tannique</i>	
PVC, Anciennes peintures	1- Dégraissage avec le DEGRAISS'SOL (Comus) 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- Dépoussiérage	LA PREMIERE IMPRESSION ou ULIPRIM'O (Comus) <i>pur sur fond très dégradé</i>	
Support inerte ou M0 (voir arrêté du 21/11/2002) -> Classement M1	1- Décapage de tous les anciens revêtements 2- Dégraissage avec le DEGRAISS'SOL (Comus)	LA LAQUE MATE <i>1 couche diluée à 5% d'eau</i>	LA LAQUE MATE <i>1 couche pure</i>

Pour plus d'information sur l'aspect de réaction au feu et de classement M, vous pouvez vous rapprocher de votre contact PERROT&CIE.

RECOMMANDATIONS :

* Certaines essences de bois (bruts ou reconstitués) peuvent provoquer des taches. Faire un essai préalable ou utiliser le primaire adapté.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à PERROT&CIE pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.